

Specifiche di vendita

POLIETILENGLICOLE 400

Caratteristiche	Limiti capitolato	Unità di misura	Metodi d'analisi
Densità a 20°C	1,127 ± 0,005	Kg/L	TELL 01
pH (5% in soluzione)	4,5 - 7,5	-	TELL 05
Colore APHA	20 max	mg Pt/l	TELL 04
Parametri tipici :			
Numero di Ossidrili	260 - 303	mg KOH/g	TELL 08
Acqua	0,5 max	% peso	TELL 06
Viscosità cinematica (a 40°C)	40 - 46	cSt	Valore tipico
Ceneri	0,1 max	% peso	Valore tipico
Peso molecolare medio	380 - 440	g/mol	Valore tipico
Imballi Fusti lamiera da 220 kg Sfuso in Tank / Atb			
Codice 04840	Revisione 2	16/05/2016	Pagina 1/ 1