

TITANIO OSSIDO AV 01

Pigmento Anatasio

Non modificato, non trattato in superficie
 Aspetto fisico: polvere
 Pigmento bianco 6 - Colour Index N° 77891

| Caratteristiche / Parametri tipici | Limiti capitolato | Unità di misura | Metodi d'analisi |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Titolo in TiO ₂ | 98,0 min. | % peso | SPTM: LM/TB.30 |
| Umidità a 105°C | 0,4 max. | % peso | SPTM: LM/TB.32 |
| Residuo set. 0,045mm Mocker | 0,04 max. | % | SPTM: LM/TB.37 |
| Resistenza specifica | 2500 min. | Ohm/cm | SPTM:LM/TB.34 |
| Particelle < 2 µm | 97 min. | % | SPTM:LM/TB.4 |
| Bianchezza Index CIE | 94 min. | % | SPTM:LM/TB.36.2.2 |
| Assorbim. d'olio | 23,0 max. | g/100g pigm. | SPTM:LM/TB.33 |
| Imballi Sacchi in carta da 25 Kg | | | |
| Codice 06820 | Revisione 2 | 28/09/2021 | Pagina 1/ 1 |